



Výhradní zastoupení **IzoZek®** pro ČR a SR
e-mail: info@izozek.cz
telefon: +420 704 013 050
Vzorková prodejna: **IzoZek®**
Vratislavova 33, Praha 2 - Vyšehrad
www.izozek.cz

Omítka Manto Set® **speciální, tepelně izolační perlitová omítka**

Návod k použití

Vlastnosti: Teplu a chladu odolný, prodyšný, žáruvzdorný A1 (1000° C), vodoodpudivý, zvukový izolant. Vyrobena z přírodních a zdravých nezatežujících materiálů.

Použití: V exteriérech a interiérech staveb, na střeších a suterénech, na sloupech a nosnících, pod laminátovými a parketovými podlahami. Lze jednoduše použít na hrubé a jemné malty, cihly, pemzy, beton, pórobeton, sádrovou omítku, dřevo, sklo a natírané povrchy. Možno použít na zcela vlhké a plesnivé zdivo.

Návod: Neředit! Před nanesením promíchat elektrickým míchačem cca 2 min. při 700 ot/min. Čím déle se míchá, tím je omítka řidší. V průběhu aplikace je možné omítku promíchávat. Omítku Manto Set® nanášejte na pevný a suchý podklad.

Doporučený postup: Na podklad naneste tenkou vrstvu 1-2 mm, přiložte 1 cm vysoké omítníky, nebo více vhodné elektrikářské lišty a vyplňte omítkou. Po nanesení přibližně 1 cm vrstvy seřízněte materiál ostrou latí. Po částečném zaschnutí, cca 24 hod., odstraňte omítníky a vyplňte spáry. Doba schnutí 1 cm vrstvy závisí na odvětrávání a okolní teplotě, tj. přibližně 48 hodin při 20 až 30° C. Po úplném zaschnutí lze stejným postupem nanášet další vrstvy. Při venkovní aplikaci doporučujeme aplikovat omítku v letních měsících, je nutné **chránit před deštěm do úplného zaschnutí!** Poté se stává omítka zcela funkční.

Metoda použití: Mechanicky nebo pomocí ocelové zednické lžíce.

Spotřeba: 1 cm tloušťka = 10 litrů (1 balení = cca 2 m²).

Doba použití: 6 hodin po každém smíchání.

Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách) při okolní teplotě mezi -5 až + 40° C.

Složení: 80% perlit, 10% pemza, 10% anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, smáčecí činidlo, práškový polymer reagující na oheň, vodoodpudivý práškový polymer, ostatní polymery a skelná vlákna.

První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.

Balení: 18 litrů (20 kg kyblík).